

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 26

Стабилизирующая добавка «VIATOR 66» для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

Партия №: 21066220905

Дата изготовления: « 12 » сентября 20 22 г.

Согласно СТО 5718-001-87252612-2021.

Результаты проведенных испытаний:

	№	Наименование показателей	Норматив	Фактические данные	Методы испытаний
Показатели качества СД «VIATOR 66»	1	Насыпная объемная масса (насыпная плотность), г/л (кг/м ³)	470 – 550 по СТО 5718-001-87252612-2021	479	СТО 5718-001-87252612-2021, п.7.3
	2	Содержание мелкой фракции (менее 2 мм), %, не более	5 по СТО 5718-001-87252612-2021	1,2	СТО 5718-001-87252612-2021, п.7.4
	3	Содержание волокон, %	65-75 по СТО 5718-001-87252612-2021	72,2	СТО 5718-001-87252612-2021, п.7.5
Показатели качества волокна	4	Влажность целлюлозного волокна, % по массе	не более 8 по ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г	4,9	ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г
	5	Термостойкость при температуре 220° по изменению массы при прогреве, %	не более 7 по ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г	1,6	ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г
	6	Содержание волокон длиной от 0,1 мм до 2,0 мм, %	не менее 80 по ГОСТ 31015-2002 п. 5.10.4	82,8	ГОСТ 31015-2002

Закключение: Стабилизирующая добавка «VIATOR 66» из представленной партии соответствует требованиям СТО 5718-001-87252612-2021 «Добавка стабилизирующая для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей «VIATOR 66». Технические условия».

Гарантийный срок хранения стабилизирующей добавки «VIATOR 66» – 3 года с момента выпуска продукции, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки и хранения.

Примечание: для производства «VIATOR 66» используется битум марки БНД 70/100.

Испытание провел:  Китанина И.Н., помощник лаборанта по физико-механическим испытаниям

М.П.

Дата выдачи паспорта « 12 » сентября 20 22 г