

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 14

Стабилизирующая добавка «VIATOP premium» для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

Партия №: 21090220725

Дата изготовления: « 26 » июля 2022 г.

Согласно СТО 5718-002-87252612-2021.

Результаты проведенных испытаний:

	№	Наименование показателей	Норматив	Фактические данные	Методы испытаний
Показатели качества СД «VIATOP premium»	1	Насыпная объемная масса (насыпная плотность), г/л (кг/м ³)	400 - 480 по СТО 5718-002-87252612-2021	426	СТО 5718-002-87252612-2021, п.7.3
	2	Содержание мелкой фракции (менее 3,5 мм), %, не более	5 по СТО 5718-002-87252612-2021	1,4	СТО 5718-002-87252612-2021, п.7.4
	3	Содержание волокон, %	85,0 – 90,0 по СТО 5718-002-87252612-2021	86,7	СТО 5718-002-87252612-2021, п.7.5
Показатели качества волокна	4	Влажность целлюлозного волокна, % по массе	не более 8 по ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г	6,4	ГОСТ Р 58406.1-2020 (приложение Г)
	5	Термостойкость при температуре 220 ⁰ по изменению массы при прогреве, %	не более 7 по ГОСТ Р 58406.1-2020, приложение Г	2,2	ГОСТ Р 58406.1-2020 (приложение Г)
	6	Содержание волокон длиной от 0,1 мм до 2,0 мм, %	не менее 80 по ГОСТ 31015-2002 п. 5.10.4	81,4	ГОСТ 31015-2002

Заключение: Стабилизирующая добавка «VIATOP premium» из представленной партии соответствует требованиям СТО 5718-002-87252612-2021 «Стабилизирующая добавка «VIATOP premium» для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Технические условия».

Гарантийный срок хранения стабилизирующей добавки «VIATOP premium» – 3 года с момента выпуска продукции, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки и хранения.

Примечание: для производства «VIATOP premium» используется битум марки БНД 70/100.

Испытания провед:  Китанина И.Н., помощник лаборанта по физико-механическим испытаниям

М.П



Дата выдачи паспорта: « 26 » июля 2022 г.